
DESCRIPCIÓN:

Adhesivo epóxico de dos componentes, diseñado especialmente para pegar hormigones frescos a hormigones endurecidos.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad mezcla (g/cm³): 1.11 ± 0.05
Tiempo de gelado: 1 hora a 2 horas a 25° C
Tiempo de curado: 7 horas a 10° C.

USOS:

- Para la reparación de elementos estructurales.
- Como mortero para anclajes no estructurales.
- Reparación y parcheo de hormigones.
- Impermeabilización de áreas sujetas a la agresividad de productos químicos.
- Como mortero epóxico de alta resistencia.

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, agua empozada u otras sustancias extrañas.

Revolver cada componente en su envase. Mezclar 1 volumen de base blanco con 1 volumen de reactivo negro y revolver hasta obtener un color uniforme.

Aplicar con brocha.

Si se desea aplicar el producto como mortero para anclajes no estructurales, añadir 2 partes de arena fina, mezclar bien y aplicar con dispensador.

RENDIMIENTO:

1 kg de producto preparado rinde 2 a 2.5 m².

BENEFICIOS:

- Fácil de aplicar.
- Altas resistencias.
- Larga vida.

RECOMENDACIONES:

El hormigón fresco debe ser colocado mientras el ADIBOND-1 esté aún pegajoso al tacto.

En caso que el epóxico se haya secado, colocar otra capa sobre la inicial, previa su escarificación.

No aplicar ADIBOND-1 a temperatura inferior a 10° C.

Lavar las herramientas con thinner antes que el material endurezca.

PRECAUCIONES:

Se debe tener cuidado de proteger las manos con guantes de caucho.

Evite inhalar los vapores y prevea una ventilación adecuada en recintos cerrados o usar mascarillas y gafas.

Si el producto entrara en contacto con la piel, lavar copiosamente con agua y jabón, igualmente si entrara en contacto con los ojos, lavar con agua tibia y llevar el paciente al médico.

PRESENTACIÓN:

Kit de 2 kg en envase metálico.
Comp. A (Base blanca): 1 kg.
Comp. B (Reactivo negro): 1 kg.

Kit de 40 kg en envase plástico.
Comp. A (Base blanca): 20 kg.
Comp. B (Reactivo negro): 20 kg.

ALMACENAMIENTO:

Un año en el envase original bien cerrado y en sitio fresco y bajo techo.

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

AD-30-03-2009

Aditec
Calidad que construye confianza

ADIBOND-1
Adhesivo Epóxico para unión de Hormigón Nuevo con Viejo



GUAYAQUIL: Km 6½- Av. Juan Tanca Marengo. Calle 3ra. **TELEFONOS:** (04)225 4160 – 225 4021
CASILLA: 09-01-10857. **E-MAIL:** servicio@aditec-ec.com
QUITO: Tadeo Benítez OE 1-942 y Vicente Duque. **TELEFONOS:** (02)247 9552 – 280 8776.
E-MAIL: clientes.uio@aditec-ec.com
CUENCA: Av. de las Américas y Daniel Alvarado. **TELEFONO:** (07)284 1590

www.aditec-ec.com