

# Aditec Reductor de Fisuras

Plastificante para morteros.

## DESCRIPCION

Aditivo líquido diseñado para ser utilizado en el enlucido de mampostería o de estructuras de hormigón.

## DATOS TECNICOS

Densidad (g/cm<sup>3</sup>): 1.01 ± 0.01

pH: 6 a 7

Líquido de color pardo.

## USOS

En todo tipo de morteros de albañilería mantiene la trabajabilidad adecuada para su uso en recubrimientos de paredes (enlucidos) o para la pega de bloques y ladrillos.

## MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar sana, limpia y libre de partes sueltas, polvo o grasas.
- Se debe previamente saturar la superficie pero sin dejar charcos.
- Añadir ADITEC REDUCTOR DE FISURAS con la última parte de agua de amasado para obtener un mortero de consistencia adecuada.

## DOSIFICACION

Se dosifica del 0,4% al 0,6% del peso de cemento (de 200cc a 300cc por saco de cemento de 50 kg.)

## BENEFICIOS

- Produce trabajabilidad ideal con 5% al 10% menos de agua.
- Reduce notablemente el agrietamiento.
- Confiere mayor adherencia.
- Reduce la porosidad y absorción en un 50%.
- Permite en los morteros de pega reducir la cantidad de cemento, sin disminuir su resistencia.
- Por su trabajabilidad en las mezclas favorece la colocación de los bloques o ladrillos de fila continua.
- Permite el avance de las obras por su laborabilidad que le imprime al mortero

---

## PRESENTACION

Envase plástico de 20kg.  
Envase metálico de 210kg.

---

## ALMACENAMIENTO

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

---

## CODIGOS R Y S:

R22 - S2/S20

HT - 022 - 2015

---

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

### ADITEC ECUADOR

Durán.- Vía Durán Tambo Km 5 , Solar 3. Área Industrial Las Brisas - PBX: (04) 602 6090 – 602 6089

Quito.- Nazareth OEI – 166 y Melchor Toaza - PBX: (02) 280 4400 – 280 8776

### ADITEC REP. DOMINICANA

Santo Domingo.- Av. Charles Summer (esq) Ludovino Fernández N° 11, Urb. Fernández,

telf. 809 328 0202

Web: [www.aditec-ec.com](http://www.aditec-ec.com) - e-mail: [servicio@aditec-ec.com](mailto:servicio@aditec-ec.com)