

Disarma KU

Desmoldante para formaletas y encofrados de madera y metal

DESCRIPCION

Líquido que reacciona químicamente con algunos componentes del cemento produciendo una película superficial muy delgada que evita la adherencia del hormigón a las formaletas.

DATOS TECNICOS

Densidad (g/cm³): 0.85 ± 0.02

pH: 6 a 7

Líquido de color café claro.

Composición: A base de hidrocarburos.

USOS

- Para evitar la adherencia del hormigón a las formaletas metálicas, madera o plásticas.
- Para obtener un mejor acabado del hormigón.
- Prolongar la vida útil de las formaletas.

MODO DE EMPLEO

- Las formaletas o moldes deben estar limpios de materiales sueltos. Para remover cualquier sustancia se recomienda usar el producto LIMPIAX (ver ficha técnica).
- Aplique el desmoldante directamente sobre la superficie que estará en contacto con el hormigón con ayuda de una brocha, rodillo o rociador convencional.

RENDIMIENTO

Entre 5 a 8 m² aproximadamente por kg en maderas lisas y tratadas.

Entre 20 a 25 m² aproximadamente por kg en moldes metálicos, aplicado con rociador.

BENEFICIOS

- Ofrece textura uniforme y aristas vivas con mejor acabado en hormigones vistos.
- El producto no penetra en el interior del hormigón, ni modifica la hidratación del cemento ni su color.
- El uso continuado del producto prolonga la vida útil de las formaletas de acero, pues las protege de la corrosión.

- Brinda mejores resultados con relación a los aceites y ceras comunes.
- Fácil limpieza de las formaletas.
- Listo para usar (no debe tener preparación previa para su aplicación)

RECOMENDACIONES

- En caso del uso de formaletas de madera nuevas si la primera capa ha sido absorbida se deberá dar una segunda aplicación antes del llenado de las formas.

PRESENTACION

Envase plástico de 15 kg.

Envase metálico de 180kg.

ALMACENAMIENTO

Dos años en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

CODIGOS R Y S:

R10 - S2/S21/S31

HT - 017- 2018

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

ADITEC ECUADOR

Durán.- Vía Durán Tambo Km 5 , Solar 3. Área Industrial Las Brisas - PBX: (04) 602 6090 – 602 6089
Quito.- Nazareth OEI – 166 y Melchor Toaza - PBX: (02) 280 4400 – 280 8776

ADITEC REP. DOMINICANA

Santo Domingo.- Calle Palmito No. 6, Residencial Palmarejito, Municipio Santo Domingo Oeste
Telf. 809 328 0202

Web: www.aditec-ec.com - e-mail: servicio@aditec-ec.com