

Aditop 144

Revestimiento cementicio impermeable.

DESCRIPCION

ADITOP 144 es un revestimiento cementicio impermeable formado por dos componentes: el componente A líquido a base de polímeros acrílicos y el componente B polvo cementoso con aditivos especiales.

ADITOP 144 es Apto para contacto con agua potable.

DATOS TECNICOS

Densidad Resina (g/cm³): 1.00 ± 0.01
pH Resina: 8 a 9
Color de la mezcla: blanco cielo o gris claro
Tiempo de vida mezcla: 1 hora a 20° C apróx.

Cumple Norma INEN 1 108 2011 (4ta.Revisión)

USOS

- Como recubrimiento impermeable: cisternas o tanques para agua potable, muros interiores, muros de contención, fachadas.
- Como acabado decorativo; en superficies de hormigón, enlucidos, ladrillo.

MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar limpia, sana, libre de grasas, pintura o agentes curadores.
- Humedezca la superficie para lograr buena adherencia.
- Vierta el componente líquido en el envase y luego el polvo en forma gradual mezclando manualmente o con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos.
- Aplique con brocha o rodillo.
- Como mínimo aplicar dos manos, esperar que seque completamente cada una antes de aplicar la siguiente.

RENDIMIENTO

De 600 a 800 gramos por m² en dos capas, dependiendo del acabado de la superficie.

BENEFICIOS

- Fácil de mezclar.
- Resistente al ambiente salino.
- Recubrimiento decorativo para protección de superficies.
- Excelente adherencia a materiales de construcción.
- Resistente a la intemperie.
- Fácil limpieza de herramientas

RECOMENDACIONES

- Se debe preparar sólo la cantidad de producto que pueda aplicarse entre 15 a 20 minutos.
- No añadir ningún otro material, debe prepararse solo con los componentes suministrados.
- Sensible a la lluvia durante aproximadamente 5 horas a 20° C o 24 horas a 10° C.
- Curado final 24 horas a 20° C o 5 días a 10° C.
- Para llenar el agua en cisternas esperar 3 días

PRESENTACION

Colores: Blanco y Gris
Caja de cartón que contiene:
Componente A (líquido): 2 kg en envase plástico.
Componente B (polvo): 3 kg en funda Plástica

ALMACENAMIENTO

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

CODIGOS R Y S:

R22/R36/R38 - S2/S26
HT - 034 - 2023

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.